



ООО "Нетканика"

Россия, 108835, г Москва, п.Роговское,
вблизи п. Рогово №30.
8 (495)-228-80-08, info@netkanika.com

Сертификат анализа

000000933

Дата производства : 07.04.2020
Материал : 25 gsm, SMS, smsPhob
Добавка : 100, Без добавок
Цвет : 10, Бесцветный
Продукт : M20025-10-100-1600-2500
Артикул :
Партия продукта : 20-10151-1

Параметры	Ед. изм.	Метод исп.	Норматив		Результат
			Мин.	Макс.	
Плотность	г/м ²	NWSP 130.1.RO(15)	23,75	26,75	25,16
Предел прочности при растяжении вдоль	N/5см	NWSP 110.4.RO (15)	50	-	65,71
Предел прочности при растяжении поперек	N/5см	NWSP 110.4.RO (15)	25	-	38,23
Относительное удлинение вдоль	%	NWSP 110.4.RO (15)	-	120	85,98
Относительное удлинение поперек	%	NWSP 110.4.RO (15)	-	120	83,09
Гидравлический напор	мм ВС	NWSP 80.6.RO (15)	190	-	201
Воздухопроницаемость	Л/м ² /с	NWSP 70.1.RO(15)	-	2 600	1 956

Начальник лаборатории



Чудайкина Н.В.

07.04.2020